

# Pullex Aqua-Deco

# 5344

Vodou ředitelná, tenkovrstvá lazura na dřevo pro **kutily** a **řemeslné využití**

## POPIS PRODUKTU

### Obecně

Vodou ředitelný, barevný základní nátěr a lazura na dřevo v jednom, na bázi vysoce hodnotné akrylátové disperze, pro aplikaci natíráním. Velmi dobrá zpracovatelnost, dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, vynikající pružnost a rovnoměrné opotřeбенí vlivem povětrnosti.

### Speciální vlastnosti a zkušební normy



- Nátěr je chráněn proti zamodráním a napadením plísněmi biocidní účinnou látkou.

#### Účinná látka

0,3 % (0,3 g / 100 g) IPBC (jod propynyl butylkarbamát)

- Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

### Oblasti použití



- Rozměrově stálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly v exteriéru, jako např. dřevěné domy, přístřešky, dřevěná obložení, balkony, ploty, okenice a vrata apod. ve třídách užití 2 a 3 bez kontaktu se zemí.
- Pro terasové podlahy a chodníčky doporučujeme Pullex Bodenöl 50527 ff (olej na ošetření podlah).
- Dbejte prosím pokynů v technických listech od jednotlivých produktů.

## ZPRACOVÁNÍ

### Pokyny pro zpracování




- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Je nutná teplota produktu, objektu a prostoru min. + 15 °C.
- Nezpracovávat při silném slunečním záření, při dešti či extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- U nových dřevěných dílů doporučujeme ošetření nátěrem ze všech stran.
- Technikou nátěru nelze zamezit výronům pryskyřice.
- Vymývání vodou ředitelných látek obsažených ve dřevě, speciálně při nárazovém dešti, lze minimalizovat kompletním celopovrchovým nátěrem a přídatným nátěrem čelních povrchových ploch.
- Dbejte prosím našich „**Pracovních směrnic pro nátěry rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních dílů – všeobecná část**“.

03-16 ZKL 5344

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00  
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: [info@adlercesko.cz](mailto:info@adlercesko.cz), [www.adlercesko.cz](http://www.adlercesko.cz)

Naše návody se zakládají na současných poznátcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobiť vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

**Aplikační technika**

Postupy nanášení	Natírání
Vydatnost pro vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	cca 10

**Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.**

**Pozor: Bude-li produkt aplikován stříkáním, musí být bezpodmínečně použita dýchací ochranná maska A2/P3.**

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Na povrch se nelepí prach (ISO 1517)	po cca 30 min.
Lze brousit	po cca 3 - 4 hod.
Lze přelakovat	po cca 3 - 4 hod.
Kompletně proschnuto	po cca 12 hod.

Jmenovaná čísla jsou pouze orientační hodnoty. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezit přímým slunečním paprskům (příliš rychlé schnutí).

Nižší teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

**Čištění pracovních nástrojů**

Okamžitě po použití vodou.

Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (odstraňovač starých nátěrů Červená vrána).

**PODKLAD****Typ podkladu**

Dřevo jehličnanů hoblované, broušené nebo hrubě řezané.

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

**Vlhkost dřeva**

12 až 15 %

**Příprava podkladu**

Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké povrchy dřeva přebrousit zrnem 80 ve směru vláken, důkladně očistit a odstranit vyhřezlé látky obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Ostré hrany je třeba zaoblit.

## SKLADBA NANÁŠENÍ

**Základování** 1x Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff  
Mezioperační schnutí: cca 3 – 4 hod.

**Aplikace mezivrstvy a finálního nátěru** 1 x Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff  
**Alternativně:**  
Podle oblastí použití: např.: Pullex Aqua-DSL 51501 ff, nebo Pullex Aqua-Plus 53101 ff.  
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

## OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE

**Ošetřování & renovace** Životnost nátěru závisí na mnoha faktorech: Jsou to obzvláště typ účinků povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanická zátěž a volba použitého barevného odstínu; pro dlouhou životnost je nutné provádění pravidelné ošetřování a za tím účelem doporučujeme provádět roční údržbu.  
Je-li potřeba, očistěte dosud intaktní plochy od prachu a nečistot a natřete 1 x přípravkem Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff.  
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.  
Dbejte prosím našich „**Pracovních směrnic pro nátěry rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních dílů – trvanlivost, péče a renovace**“.

## POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

**Velikosti obalů** 750 ml; 2,5 litru

<b>Barevné odstíny / stupně lesku</b>	Teck/Teak/ teak	5344053634
	Rovere/Eiche/ dub	5344053635
	Pino/Kiefer/ borovice	5344053636
	Noce/Nuss/ ořech	5344053637
	Larice/Lärche/ modřín	5344053638
	Palissandro/Palisander/ palisandr	5344053639
	Bianco/Weiß/ bílá	5344053640
	Grigio Scuro/Dunkelgrau/ tmavě šedá	5344053664




Další odstíny lze namíchat systémem mísení barev **ADLER Farbmischsystem ADLERMix**.

### Základní laky:

Báze W30 5344000030

- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
- Pro posouzení konečného barevného odstínu se doporučuje na originálním podkladu nejdříve zvolenou skladbou nátěru zhotovit vzorek.
- U barevného odstínu bílá 5344053640 může při pouze jedné aplikaci docházet k zažloutnutí, proto se doporučuje provést nátěry dva.

**Doplňkové produkty** ADLER Aqua-Cleaner 80080 (čistič)  
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (odstraňovač starých nátěrů)  
Pullex Aqua-Imprägnierung 53120 (impregnace)  
Pullex Plus-Lasur 50314 ff (lazura)

**DALŠÍ INFORMACE****Trvanlivost / skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

**Technická data**

Obsah  
těkavých  
organických  
sloučenin  
(VOC)

Mezní hodnota EU pro Pullex Aqua-Deco  
(Kat.A/e): 130 g/l (2010). Pullex Aqua-Deco  
obsahuje max. 50 g/l VOC.

**Bezpečnostně-technické  
informace**

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze získat na internetu na stránkách [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).